



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 103 08 105.4

Anmeldetag: 26. Februar 2003

Anmelder/Inhaber: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
51368 Leverkusen/DE

Bezeichnung: Polyurethan-Beschichtungssysteme

IPC: C 08 L, C 09 D, C 09 J

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 29. Januar 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Hintermeier

Polyurethan-Beschichtungssysteme

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Einkomponenten-Polyurethan-Systeme,
5 deren Herstellung und Verwendung zur Herstellung von Lacken, Farben und Klebstoffen.

Einkomponenten(1K)-Einbrennsysteme auf Polyurethanbasis sind bei Raumtemperatur lagerstabile, in der Hitze härtbare Rohstoffe zur Herstellung von Lacken, Farben und Klebstoffen. Sie bestehen in der Regel aus blockierten Polyisocyanaten, die bei der thermischen Aushärtung mit Hydroxylgruppen enthaltenden Polyestern, Polyacrylaten, anderen hydroxyfunktionalen Polymeren bzw. Gemischen verschiedener Polymere abreagieren. Eine andere Möglichkeit, Rohstoffe für bei
10 Raumtemperatur lagerstabile Einbrennlacke zu erhalten, ist die teilweise Blockierung der Isocyanatgruppen von Polymeren, die sowohl blockierte Isocyanat- als auch Hydroxylgruppen enthalten.

Die wichtigsten Verbindungen, die zur Blockierung von Polyisocyanaten bzw. 1K-Einbrennsystemen eingesetzt werden, sind ϵ -Caprolactam, Methyl-ethyl-ketoxim (Butanonoxim), sekundäre Amine sowie Triazol- und Pyrazolderivate, so wie sie z.B.
20 in EP-A 0 576 952, EP-A 0 566 953, EP-A 0 159 117, US-A 4 482 721, WO 97/12924 oder EP-A 0 744 423 beschrieben sind. Auch eine Blockierung mit Malonsäureester ist möglich. Bei dieser Art der Blockierung wird jedoch nicht das Blockierungsmittel zurückgespalten, sondern es erfolgt eine Umesterungsreaktion am
25 Malonsäurediethylester Rest.

Je nach verwendetem Blockierungsmittel werden bei der Herstellung von Beschichtungen aus den 1K-PUR-Einbrennsystemen Temperaturen von 100-160°C verwendet. Die Auswahl des geeigneten Blockierungsmittels beim jeweiligen System erfolgt
30 aber nicht nur nach der Einbrenntemperatur. Auch andere Faktoren wie beispielsweise Vergilbungsneigung, Geruch und Lagerstabilität der Systeme spielen eine

wichtige Rolle. Da man gerade in letzter Zeit bestrebt ist, die Einbrenntemperatur von Lacksystemen möglichst niedrig zu halten, muss jeweils ein Kompromiss bezüglich der Zusammensetzung der Lacke und den Eigenschaften der Beschichtung gefunden werden. Daraus erkennt man, dass ein Bedarf an neuen Einbrennsystemen besteht, die bereits bei niedrigeren Einbrenntemperaturen optimale anwendungstechnische Eigenschaften aufweisen.

In der Vergangenheit wurden schon viele Versuche unternommen, die Einbrenntemperatur von 1K-Systemen durch den Einsatz von Katalysatoren herabzusetzen. So werden z.B. in der EP-A 0 761 705 organische Wismut-Verbindungen für die Katalyse von teilweise oder ganz blockierten Polyisocyanaten beansprucht. Die US-A 5 859 165 beschreibt Reaktionsprodukte von Mangan, Kobalt, Nickel, Kupfer, Zink, Germanium, Antimon oder Wismut bzw. deren Oxiden als Katalysatoren für blockierte Poly(thio-)isocyanate. In der EP-A 0 726 284 werden allgemein Metallsalze und/oder Metallkomplexe zur Katalyse der Reaktion von blockierten Polyisocyanaten mit Polyolen beschrieben, in den Beispielen werden allerdings lediglich Dibutylzinndilaurat und -acetat konkret offenbart.

Um die Verwendung von organischen Lösungsmitteln zu reduzieren und damit die Emission dieser Lösungsmittel in die Umwelt zu reduzieren, und um die Arbeitsbedingungen in der Lackierstrasse durch eine verringerte Lösungsmittlemission zu verbessern, wurden in den letzten Jahren 1K Beschichtungssysteme entwickelt, die als überwiegenden Lösemittelbestandteil das Lösungsmittel Wasser enthalten. Einen Überblick über diese Technik geben D. A. Wicks und Z. W. Wicks in *Progress in Organic Coatings* 2001, 41(1-3), 1-83. Diese Technik befindet sich in zunehmender Verbreitung. Die Gegenwart des Lösungsmittels bzw. des Dispergiermittels Wasser stellt an die Verwendung von Katalysatoren andere Ansprüche, als dies bei sogenannten Lösungsmittel-haltigen Systemen der Fall ist. So muss bei letzteren bei der Verwendung der Katalysatoren nicht darauf geachtet werden, dass der verwendete Katalysator Wasser- bzw. Hydrolyse-stabil ist. Die gängigen Katalysatoren, die in lösungsmittelhaltigen 1K-Systemen Anwendung finden, können daher nicht regel-

mäßig in sogenannten wässrigen Systemen eingesetzt werden. Bekannte Vertreter derartiger Katalysatoren, die über eine hohe Wirksamkeit (also eine deutliche Absenkung der Einbrenntemperaturen) verfügen sind z.B. Wismut-2-ethylhexanoat oder organische Zinn-IV-Verbindungen wie z.B. Dibutylzinndilaurat (DBTL). Daneben
5 sind eine Reihe weiterer Verbindungen bekannt geworden, die in dem oben zitierten Artikel von Wicks et al. beschrieben wurden. Es ist ebenso bekannt, dass Wismut-carboxylate in Wasser hydrolysiert werden.

10 Bislang sind nur wenige Katalysatoren für die Beschleunigung der Aushärtung von wässrigen Ein-Komponenten Systemen bekannt geworden. In der WO 95/04093 werden Systeme auf Organo-Zinn-Basis geschildert. Es handelt sich hierbei um Katalysatoren, die insbesondere in Systemen für die Elektrotauchlackierung eingesetzt werden, bei der die Aushärtung üblicherweise bei hohen Temperaturen von ca. 170°C und mehr erfolgt. Die jeweils verwendeten Blockierungsmittel und Polyiso-
15 cyanate sind in den Beispielen nicht genannt. Allerdings ist die Verwendung von Organo-Zinn Katalysatoren aufgrund ökologischer Erwägungen nicht wünschenswert. Die Wirksamkeit dieser und anderer Katalysatoren im Vergleich zu anderen Katalysatorsystemen wird auch in der folgenden Anmeldung beschrieben.

20 Es werden in der Beschreibung der WO 00/47642, Seite 4, sehr spezielle Beispiele für Katalysatoren für 1K-Wasser Anwendungen genannt. So werden Organo-Zinn- und Bleiverbindungen beschrieben, deren Einsatz in Beschichtungen aus ökologischen Gesichtspunkten jedoch nicht wünschenswert ist.

25 Weiterhin findet sich in der WO 00/47642 ein Hinweis auf einen Katalysator für wässrige Einkomponenten Systeme, der auf der Umsetzung von Wismutoxid mit einer Carbonsäure mit einer Kohlenstoff-Kettenlänge von C₁₁ bis C₃₆ basiert. Zwar findet bei diesem System auch eine Hydrolyse des Katalysators statt, allerdings soll sich der Katalysator bei den relativ hohen Einbrenntemperaturen von mehr als 165°C
30 bis zu 180°C wieder aus den Bestandteilen bilden und über eine hohe katalytische

Aktivität verfügen. Die Verwendung dieses Katalysatorsystems ist jedoch an sehr spezielle Harze bzw. Alkoholkomponenten gekoppelt.

5 Die Wirksamkeit des beschriebenen Katalysatorsystems ist nur für spezielle, in diesem Fall kationisch hydrophilierte Harze beschrieben, d.h. solche, die durch Umsetzung z.B. eines Bisphenol A haltigen Epoxydharzes mit einem Amin erhalten werden. Je nach verwendetem Amin (primär, sekundär, tertiär) und in Gegenwart eines Überschusses des Epoxydharzes und in Gegenwart von Wasser und Neutralisationssäure kann es auch zur Bildung von quartären Ammoniumgruppen kommen. 10 Somit ist das Harz grundsätzlich aminhaltig, was für die Entwicklung eines Automobil-Füllers, der eine niedrige Vergilbung und eine gute Langzeitbeständigkeit haben soll, ungeeignet ist.

15 Ein wässriges 1K-PUR System könnte alternativ zur kationischen Hydrophilierung durch den Zusatz von oberflächenaktiven Substanzen oder Emulgatoren hergestellt werden. Für ein so derartiges Lacksystem ist das dort vorgestellte Katalysatorsystem nicht beschrieben.

20 Weiterhin ist eine Hydrophilierung mit z.B. anionischen Hydrophilierungen (z.B. durch Carbonsäuren) oder nichtionische Hydrophilierungen wie z.B. durch Polyether (eingebaut in das Harz und nicht wie bei den Emulgatoren als einzelner Bestandteil) zur Herstellung eines wässrigen 1K-Systems möglich. Für ein solches Lacksystem ist das dort vorgestellte Katalysatorsystem jedoch ebenfalls nicht beschrieben worden.

25 Aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten der Hydrophilierung von 1K-Systemen (kationisch, durch Emulgatoren, durch anionische oder nichtionische Hydrophilierung) ist die Verwendung und Wirksamkeit des in der WO 00/47642 beschriebenen Katalysatorsystems in anderen als kationisch hydrophilierten Systemen nicht naheliegend. So kann die kationische Hydrophilierung z.B. durch Ammoniumsalze als Ligand zur Stabilisierung wirken. Diese stabilisierende Wirkung 30 entfällt bei den 1K-Systemen, die nicht kationisch hydrophiliert sind.

Weiterhin werden in der vorgenannten Publikation nur Alkohol-blockierte Isocyanate beschrieben. Ein typisches Blockierungsmittel für die Blockierung des dort ausschließlich beschriebenen Isocyanats (polymeres) MDI (Methylenphenyldiisocyanat) ist das Butoxyethoxyethanol (Butyl Carbitol). Daneben sind auch 2-Ethoxy-ethanol und 2-Methoxyethanol genannt. Die Abspaltung dieses Blockierungsmittels (eigentlich handelt es sich um eine Urethanspaltung) erfordert hohe Temperaturen, es wird bei Temperaturen von 165-180°C über einen Zeitraum von 20 Minuten eingebrannt.

10 Für die angestrebte Verwendung als Beschichtungsmittel für Automobile ist es wünschenswert, Katalysatoren zu finden, die die Aushärtung eines Ein-Komponenten Systems bei Temperaturen von maximal 140°C ermöglichen, vorzugsweise bei noch niedrigerer Temperatur.

15 Somit ist derzeit kein Katalysator bekannt, dessen Einsatz in wässrigen Systemen auf Basis einer großen Bandbreite von Blockierungsmitteln, blockierten (Poly-)Isocyanaten und Hydrophilierungsmethoden es ermöglichen würde, die Einbrenntemperaturen auf das gewünschte Maß abzusenken.

20 Es bestand damit die Aufgabe, einen allgemein verwendbaren Katalysator zu finden, der bei niedrigen Einbrenntemperaturen wirksam ist und mit einer Vielzahl von Blockierungsmitteln und Harzen und Hydrophilierungsmitteln wirkt. Gleichzeitig sollten ökologische Gesichtspunkte berücksichtigt werden.

25 Diese Aufgabe wurde mit der Bereitstellung der erfindungsgemäßen Katalysatoren auf der Basis von bestimmten Vanadiumverbindungen gelöst.

Die Verwendung von Vanadiumverbindungen zur Katalyse von blockierten Polyisocyanaten bzw. Einkomponenten-Einbrennsystemen war bisher nicht bekannt. Für die
30 Verwendung als Katalysator kommen insbesondere die Verbindungen des Vanadiums in ihren höheren Oxidationsstufen in Frage. Verbindungen des Vanadiums z.B.

in der Oxidationsstufe + 5 (z.B. Vanadiumoxidtriethylat als Vanadiumsäureester zur Herstellung von Polyurethanen) (siehe auch DE-A 1 921 952) oder auch in Saunders/Frisch: High Polymers, Vol. XVI (1962), S. 169) wurden zur Katalyse der Reaktionen von nicht blockierten Isocyanaten mit Alkoholen eingesetzt. DE-A 1 921 952 schließt aber zugleich die Verwendung von Vanadiumverbindungen in Wasser enthaltenden Systemen aus (aufgrund der Hydrolysetendenz der Vanadiumoxidalkoholate) und beschreibt nur die Vanadiumoxidtrialkoholate. Die Beschleunigung der Reaktion von blockierten Isocyanaten mit z.B. Polyolen in Gegenwart von Vanadiumverbindungen wurde somit vom Stand der Technik nicht nahegelegt.

10

15

Es wurde gefunden, dass durch die Verwendung der erfindungsgemäßen Katalysatoren in 1K-Systemen auf Basis von blockierten Isocyanaten die Einbrenntemperatur je nach eingesetztem Blockierungsmittel um ca. 20°C abgesenkt werden kann. Damit können niedrige Einbrenntemperaturen von ca. 130°C erreicht werden. Die erfindungsgemäßen Katalysatoren sind allerdings bereits bei einer niedrigen Temperatur, beispielsweise von 120°C, ausreichend aktiv, wie in den folgenden Beispielen gezeigt wird.

20

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Einkomponenten-Einbrennsysteme auf Polyurethanbasis, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine oder mehrere organische und/oder anorganische Verbindungen des Vanadiums enthalten, in welchen das Vanadium eine Oxidationsstufe von mindestens +4 hat.

25

Vorzugsweise sind diese Einkomponentensysteme dadurch gekennzeichnet, dass sie

30

- (a) blockierte Polyisocyanate,
- (b) Polymere mit gegenüber Polyisocyanaten reaktiven Gruppen,
- (c) eine oder mehrere organische und/oder anorganische Verbindungen des Vanadiums enthalten, in welchen das Vanadium eine Oxidationsstufe von mindestens +4 hat,
- (d) Wasser und/oder organische Lösemittel oder Lösemittelgemische und

(e) gegebenenfalls weitere Zusatzstoffe und Hilfsmittel

enthalten, wobei die Mengen an (a) + (b) 20 bis 89,9 Gew.-Teile, (c) 0,01 bis 5 Gew.-Teile, (d) 10 bis 70 Gew.-Teile und (e) 0 bis 10 Gew.-Teile betragen und die
5 Summe der Gew.-Teile der Komponenten (a) bis (e) 100 beträgt.

Gegenstand der Erfindung sind auch Verfahren zur Herstellung der Einkomponenten-Einbrennsysteme der allgemeinen Zusammensetzung (a) bis (e).

10 Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgemäßen Einkomponenten-Einbrennsysteme zur Herstellung von Lacken, Farben und anderen Einbrennsystemen wie Klebstoffen oder Elastomeren und die daraus hergestellten Beschichtungen.

15 Die erfindungsgemäßen 1K-Einbrennsysteme enthalten als Vernetzerkomponente blockierte Polyisocyanate (a) wie sie in an sich bekannter Weise durch Umsetzung beliebiger organischer Polyisocyanate A) mit beliebigen Blockierungsmitteln B) und gegebenenfalls weiteren Aufbaukomponenten C) erhältlich sind. Geeignete Polyisocyanate A) zur Herstellung der blockierten Polyisocyanate (a) sind beliebige organische Polyisocyanate, die aus den klassischen Polyurethansystemen zur Vernetzung von Verbindungen mit aktivem Wasserstoff bekannt sind, d.h. aliphatische inklusive der cycloaliphatischen, aromatische und heterocyclische Polyisocyanate mit mindestens zwei Isocyanatgruppen und Gemische davon. Typische Beispiele für geeignete Polyisocyanate A) sind aliphatische Isocyanate wie Di- oder Triisocyanate, z.B.
20 Butandiisocyanat (BDI), Pentandiisocyanat, Hexandiisocyanat (HDI), 4-Isocyanatomethyl-1,8-octandiisocyanat (Triisocyanatononan, TIN) oder cyclische Systeme, wie 4,4'-Methylen-bis(cyclohexylisocyanat) (Desmodur® W, Bayer AG, Leverkusen), 3,5,5-Trimethyl-1-isocyanato-3-isocyanatomethylcyclohexan (IPDI) sowie ω,ω' -Diisocyanato-1,3-dimethylcyclohexan (H₆XDI). Beispiele für aromatische Polyisocyanate sind 1,5-Naphthalendiisocyanat, Diisocyanato-diphenylmethan (MDI) bzw.
25 Roh-MDI, Diisocyanatomethylbenzol (TDI), insbesondere das 2,4 und das 2,6-Iso-

mere und technische Gemische der beiden Isomeren sowie 1,3-Bis(isocyanato-methyl)benzol (XDI). Ebenfalls gut geeignet sind auch Polyisocyanate, die durch Umsetzung der Di- oder Triisocyanate mit sich selbst über Isocyanatgruppen erhältlich sind, wie Uretthane oder Carbodiimidverbindungen oder wie Isocyanurate oder Iminooxadiazindione, die durch Reaktion dreier Isocyanatgruppen gebildet werden.

Als Polyisocyanate geeignet sind auch oligomere Polyisocyanate mit Biuret-, Allophanat- und Acylharnstoff-Strukturelementen sowie beliebige Gemische der genannten Polyisocyanate. Es können auch Gemische von Polyisocyanaten mit den genannten Struktureinheiten bzw. Gemische der modifizierten Polyisocyanate mit den monomeren Isocyanaten verwendet werden. Die so modifizierten Polyisocyanate können auch anteilig mit anderen gegenüber Isocyanaten reaktionsfähigen Gruppen präpolymerisiert sein. Anteilig modifizierte Polyisocyanate sind durchaus bevorzugt. Gut geeignet sind ebenfalls Polyisocyanatpräpolymere, die durchschnittlich mehr als eine Isocyanatgruppe pro Molekül aufweisen. Sie werden durch Vorreaktion eines molaren Überschusses beispielsweise eines der obengenannten di, Tri- oder Polyisocyanate und modifizierter Polyisocyanate mit einem organischen Material erhalten, das mindestens zwei aktive Wasserstoffatome pro Molekül aufweist, z.B. in Form von Hydroxygruppen. Sie können ähnlich anteilig präpolymerisiert sein wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

Weiterhin geeignet sind niedermolekulare, Urethangruppen enthaltende Polyisocyanate, wie sie durch Umsetzung von im Überschuss eingesetztem Diisocyanate, vorzugsweise IPDI oder TDI, mit einfachen mehrwertigen Alkoholen des Molekulargewichtsbereiches 62-300, insbesondere mit Trimethylolpropan oder Glycerin, erhalten werden können.

Geeignete Polyisocyanate A) sind ferner die bekannten, endständige Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymere, wie sie insbesondere durch Umsetzung der oben genannten einfachen Polyisocyanate, vor allem Diisocyanate, mit unterschüssigen Mengen an organischen Verbindungen mit mindestens zwei gegenüber Isocyanaten

reaktionsfähigen funktionellen Gruppen zugänglich sind. In diesen bekannten Prepolymeren entspricht das Verhältnis von Isocyanatgruppen zu gegenüber NCO reaktiven Wasserstoffatomen 1,05 : 1 bis 10 : 1, vorzugsweise 1,1 : 1 bis 3 : 1, wobei die Wasserstoffatome vorzugsweise aus Hydroxylgruppen stammen. Die Art und Mengenverhältnisse der bei der Herstellung von NCO-Prepolymeren eingesetzten Ausgangsmaterialien werden im übrigen vorzugsweise so gewählt, dass die NCO-Prepolymeren vorzugsweise eine mittlere NCO-Funktionalität von 2 bis 3 und eine zahlenmittlere Molmasse von 500-10000, vorzugsweise 800-4000 aufweisen.

Bevorzugte Polyisocyanate A) sind solche, die eine Uretidion-, Isocyanurat-, Imino-oxadiazindion-, Acylharnstoff-, Urethan-, Biuret- oder Allophanatstruktur enthalten, wobei diejenigen Polyisocyanate auf Basis von 1,6-Hexamethyldiisocyanat, 3,5,5-Trimethyl-1-isocyanato-3-isocyanatomethylcyclohexan (IPDI), ω,ω' -Diisocyanato-1,3-dimethylcyclohexan (H_6XDI) sowie 4,4'-Methylen-bis(cyclohexylisocyanat) (Desmodur[®] W, Bayer AG, Leverkusen) bevorzugt sind.

Weiterhin sind als Polyisocyanate A) im Sinne der Erfindung solche freie Isocyanatgruppen enthaltenden Polymere auf Polyurethan-, Polyester- und /oder Polyacrylat-Basis sowie gegebenenfalls deren Gemische geeignet, bei denen nur ein Teil der freien Isocyanatgruppen mit Blockierungsmitteln umgesetzt wird, während der restliche Teil mit einem Überschuss an Hydroxylgruppen enthaltenden Polyestern, Polyurethanen und/oder Polyacrylaten sowie gegebenenfalls deren Gemischen umgesetzt wird, so dass ein freie Hydroxygruppen enthaltendes Polymer entsteht, das beim Erhitzen auf geeignete Einbrenntemperaturen ohne Zugabe weiterer Komponenten Isocyanatgruppen reaktionsfähigen Gruppen vernetzt (selbstvernetzende Einkomponenten-Einbrennsysteme).

Es können alle genannten Polyisocyanate auch als beliebige Gemische untereinander oder auch mit anderen Vernetzern wie mit Melaminharzen zur Herstellung von Lacken, Farben und anderen Formulierungen eingesetzt werden.

Als Blockierungsmittel B) kommen N-H oder O-H funktionale Verbindungen in Betracht, die mit Isocyanaten abreagieren und bei geeigneter Temperatur eine Vernetzungsreaktion mit einer weiteren N-H oder O-H funktionalen Verbindung gestatten. Beispiele für geeignete Blockierungsmittel sind Dimethylpyrazol, Diisopropylamin, tert.-Butylbenzylamin, Butanonoxim, ϵ -Caprolactam, Ethoxyethanol, Isopropoxyethanol und andere Alkohole wie Carbitolen. Weiterhin können sekundäre Amine wie z.B. Dibutylamin oder andere Oxime wie z.B. Cyclohexanonoxim oder auch Acetonoxim eingesetzt werden. Eine Übersicht prinzipiell geeigneter Blockierungsmittel findet sich z.B. bei Wicks et al. in *Progress in Organic Coatings* 1975, 3, S. 73-79, 1981, 9, S. 3-28 und 1999, 36, S. 148-172. Bevorzugt ist die Verwendung von 3,5-Dimethylprazol, Diisopropylamin, tert.-Butylbenzylamin, Butanonoxim sowie Ethoxyethanol.

Das Verhältnis von Isocyanatgruppen zum Blockierungsmittel beträgt im Regelfall 1:1, kann aber auch einen Wert von 0,5:1 bis 2:1 annehmen. Bevorzugt ist ein Verhältnis von 0,9:1 bis 1,1:1, besonders bevorzugt von 0,95:1 bis 1:1.

Die Herstellung der blockierten Polyisocyanate (a) kann nach an sich bekannten Methoden erfolgen. Beispielsweise können ein oder mehrere Polyisocyanate vorgelegt und das Blockierungsmittel (beispielsweise während etwa 10 Min.) unter Rühren zudosiert werden. Es wird so lange gerührt, bis kein freies Isocyanat mehr nachweisbar ist. Es ist auch möglich, ein oder mehrere Polyisocyanate mit einem Gemisch aus zwei oder mehreren (gegebenenfalls auch nicht erfindungsgemäßen) Blockierungsmitteln zu blockieren. Die Herstellung der blockierten Polyisocyanate kann selbstverständlich auch in Lösungsmitteln erfolgen. Diese können entweder bei den weiteren Herstellschritten wieder abdestilliert werden oder aber sie verbleiben im Produkt.

Eine weitere Möglichkeit zur Herstellung der erfindungsgemäß eingesetzten blockierten Polyisocyanate (a) besteht darin, dass sie nach an sich bekanntem Verfahren ionisch, nichtionisch oder nach beiden Methoden hydrophiliert und nach Zugabe von Wasser in diesem gelöst oder dispergiert werden. Bei der Herstellung der Polyisocy-

anate können auch Katalysatoren, Colöser und andere Hilfsmittel und Additive verwendet werden. Die Herstellung der wässrigen Einkomponenten-Einbrennsysteme kann auch so erfolgen, dass nicht oder nur teilweise blockierte Polyisocyanate mit hydrophile Gruppen enthaltenden Polyestern, Polyacrylaten, Polyacrylat- und Polyurethan-modifizierten Polyestern vermischt und anschließend in eine Dispersion überführt werden.


Als weitere Aufbaukomponenten C geeignet sind ionische oder potentiell ionische Verbindungen C1) und/oder als nichtionische Hydrophilierungsmittel Verbindungen C2. Ionische oder potentiell ionische Verbindungen C1 sind z.B. Mono- und Dihydroxycarbonsäuren, Mono- und Diaminocarbonsäuren, Mono- und Dihydroxysulfonsäuren, Mono- und Diaminosulfonsäuren sowie Mono- und Dihydroxyphosphonsäuren bzw. Mono- und Diaminophosphonsäuren und ihre Salze wie Dimethylolpropionsäure, Hydroxypivalinsäure, N-(2-Aminoethyl)- β -alanin, 2-(2-Amino-ethylamino)-ethansulfonsäure, Ethylendiamin-propyl- oder butylsulfonsäure, 1,2- oder 1,3-Propylendiamin- β -ethylsulfonsäure, Lysin, 3,5-Diaminobenzoessäure, das Hydrophilierungsmittel gemäß Beispiel 1 aus der EP-A 0 916 647 und deren Alkali- und/oder Ammoniumsalze; das Addukt von Natriumbisulfit an Buten-2-diol-1,4, Polyethersulfonat, das propoxylierte Addukt aus 2-Butendiol und NaHSO_3 (z.B. in der DE-A 2 446 440, Seite 5-9, Formel I-III) sowie in kationische Gruppen überführbare Bausteine wie N-Methyl-diethanolamin als hydrophile Aufbaukomponenten.

Bevorzugte ionische oder potentielle ionische Verbindungen C1 sind solche, die über Carboxy- oder Carboxylat- und/oder Sulfonatgruppen und/oder Ammoniumgruppen verfügen. Besonders bevorzugte ionische Verbindungen sind solche, die Carboxyl- und/oder Sulfonatgruppen als ionische oder potentiell ionische Gruppen enthalten, wie die Salze von N-(2-Aminoethyl)- β -alanin, 2-(2-Amino-ethylamino)-ethansulfonsäure, des Hydrophilierungsmittels gemäß Beispiel 1 aus EP-A 0 916 647 sowie der Dimethylolpropionsäure.

Als Aufbaukomponenten C3 können auch solche eingesetzt werden, die im folgenden als Verbindungen (b) beschrieben werden.

Die unter die beschriebenen Komponenten C1, C2 und C3 fallenden Hydroxy-Komponenten können Doppelbindungen enthalten, die z.B. aus langkettigen aliphatischen Carbonsäuren oder Fettalkoholen stammen können. Eine Funktionalisierung mit olefinischen Doppelbindungen ist beispielsweise durch den Einbau allylischer Gruppen oder von Acrylsäure oder Methacrylsäure sowie deren jeweiligen Estern möglich. Hiermit ergibt sich die Möglichkeit, diese Substanzen für eine anschließende oxidative Vernetzung unter Verwendung von Siccativen (Co^{+3}) in Gegenwart von Luft-sauerstoff Verbindungen oder durch UV Bestrahlung für eine weitere Vernetzung zu nutzen.

Durch die Wechselwirkung bzw. die Reaktion der Komponenten (a) bis (e) werden nach Dispergieren in bzw. mit Wasser sogenannte PUR-Dispersionen erhalten, die ihrem Wesen nach wässrige 1K-PUR Lacksysteme sind. Diese PUR-Dispersionen können weiterhin nichtionisch hydrophilierend wirkende Verbindungen C2 wie z.B. Polyoxyalkylenether mit mindestens einer Hydroxy- oder Aminogruppe, enthalten. Diese Polyether enthalten einen Anteil von 30 Gew.-% bis 100 Gew.-% an Bausteinen, die vom Ethylenoxid abgeleitet sind. In Frage kommen linear aufgebaute Polyether einer Funktionalität zwischen 1 und 3, aber auch Verbindungen der allgemeinen Formel (VI),



in welcher

R^1 und R^2 unabhängig voneinander jeweils einen zweiwertigen aliphatischen, cycloaliphatischen oder aromatischen Rest mit 1 bis 18 C-Atomen, die

durch Sauerstoff und/oder Stickstoffatome unterbrochen sein können, bedeuten und

5 R^3 für einen nicht-hydroxyterminierten Polyester oder bevorzugt Polyether steht. Besonders bevorzugt steht R^3 für einen alkoxyterminierten Polyethylenoxidrest.

10 Nichtionisch hydrophilierend wirkende Verbindungen, die als weitere Aufbaukomponente C2 eingesetzt werden, sind beispielsweise auch einwertige, im statistischen Mittel 5 bis 70, bevorzugt 7 bis 55 Ethylenoxideinheiten pro Molekül aufweisende Polyalkylenoxidpolyetheralkohole, wie sie in an sich bekannter Weise durch Alkoxylierung geeigneter Startermoleküle zugänglich sind (z.B. in Ullmanns Encyclopädie der technischen Chemie, 4. Auflage, Band 19, Verlag Chemie, Weinheim S. 31-38). Geeignete Startermoleküle sind beispielsweise gesättigte Monoalkohole wie
15 Methanol, Ethanol, n-Propanol, Isopropanol, n-Butanol, Isobutanol, sec-Butanol, die isomeren Pentanole, Hexanole, Octanole und Nonanole, n-Decanol, n-Dodecanol, n-Tetradecanol, n-Hexadecanol, n-Octadecanol, Cyclohexanol, die isomeren Methylcyclohexanole oder Hydroxymethylcyclohexan, 3-Ethyl-3-hydroxymethyloxetan, oder Tetrahydrofurfurylalkohol; Diethylenglykol-monoalkylether wie beispielsweise
20 Diethylenglykolmonobutylether; ungesättigte Alkohole wie Allylalkohol, 1,1-Dimethylallylalkohol oder Oleinalkohol, aromatische Alkohole wie Phenol, die isomeren Kresole oder Methoxyphenole, araliphatische Alkohole wie Benzylalkohol, Anisalkohol oder Zimtalkohol; sekundäre Monoamine wie Dimethylamin, Diethylamin, Dipropylamin, Diisopropylamin, Dibutylamin, Bis-(2-ethylhexyl)-amin, N-Methyl- und N-Ethylcyclohexylamin oder Dicyclohexylamin sowie heterocyclische
25 sekundäre Amine wie Morpholin, Pyrrolidin, Piperidin oder 1H-Pyrazol.

Bevorzugte Startermoleküle sind gesättigte Monoalkohole sowie Diethylenglykolmonoalkylether. Besonders bevorzugt wird Diethylenglykolmonobutyl- oder methylether als Startermolekül verwendet.
30

Für die Alkoxylierungsreaktion geeignete Alkylenoxide sind insbesondere Ethylenoxid und Propylenoxid, die in beliebiger Reihenfolge oder auch im Gemisch bei der Alkoxylierungsreaktion eingesetzt werden können.

- 5 Bei den Polyalkylenoxidpolyetheralkoholen handelt es sich entweder um reine Polyethylenoxidpolyether oder gemischte Polyalkylenoxidpolyether, deren Alkylenoxid-einheiten zu mindestens 30 mol-% bevorzugt zu mindestens 40 mol-% aus Ethylen-oxideinheiten bestehen. Bevorzugte nichtionische Verbindungen sind monofunktio-
10 nelle gemischte Polyalkylenoxidpolyether, die mindestens 40 mol-% Ethylenoxid- und maximal 60 mol-% Propylenoxideinheiten aufweisen.

- Zur Hydrophilierung der erfindungsgemäßen PUR-Dispersionen können auch Kom-
binationen von ionischen und nichtionischen Hydrophilierungsmitteln verwendet
werden. Alternativ können auch kationische Hydrophilierungsmittel verwendet wer-
15 den. Ist ersteres der Fall, so werden bevorzugt Kombinationen aus anionischen und nichtionischen Hydrophilierungsmitteln eingesetzt.

- Die Polyisocyanate sind, wie oben beschrieben, entweder selbstvernetzende Poly-
mere oder aber Vernetzer für beliebige Verbindungen mit gegenüber Polyisocyanaten
20 reaktiven Gruppen (b). Als Verbindungen des genannten Typs (b), die auch als Ge-
mische eingesetzt werden können, kommen in Betracht:

- Polyhydroxypolyester, Polyhydroxypolyether oder Hydroxylgruppen aufweisende
Polymerisate, z.B. die an sich bekannten Polyhydroxypolyacrylate. Die Verbindun-
25 gen weisen im allgemeinen eine Hydroxylzahl von 20 bis 200, vorzugsweise von 50
bis 130, bezogen auf 100 %ige Produkte, auf.

- Bei den Polyhydroxylpolyacrylaten handelt es sich um an sich bekannte Mischpoly-
merisate von Styrol mit einfachen Estern der Acrylsäure und/oder Methacrylsäure,
30 wobei zwecks Einführung der Hydroxylgruppen Hydroxyalkylester, wie beispiels-

weise die 2-Hydroxyethyl-, 2-Hydroxypropyl-, 2-,3- oder 4-Hydroxybutylester dieser Säuren mitverwendet werden.

5 Geeignete Polyetherpolyole sind die aus der Polyurethanchemie an sich bekannten Ethoxylierungs- und/oder Propoxylierungsprodukte geeigneter 2- bis 4-wertiger Startermoleküle wie z.B. Wasser, Ethylenglykol, Propandiol, Tri-methylolpropan, Glycerin und/oder Pentaerythrit.

10 Beispiele geeigneter Polyesterpolyole sind insbesondere die in der Polyurethanchemie an sich bekannten Umsetzungsprodukte von mehrwertigen Alkoholen, beispielsweise von Alkanpolyolen der soeben beispielhaft genannten Art mit überschüssigen Mengen Polycarbonsäuren bzw. Polycarbonsäureanhydriden, insbesondere Dicarbonsäuren bzw. Dicarbonsäureanhydriden. Geeignete Polycarbonsäuren bzw. Polycarbonsäureanhydride sind beispielsweise Adipinsäure, Phthalsäure, Isophthal-
15 säure, Phthalsäureanhydrid, Tetrahydrophthalsäureanhydrid, Hexahydrophthalsäureanhydrid, Maleinsäure, Maleinsäureanhydrid, deren Diels-Alder-Addukte mit Cyclopentadien, Fumarsäure oder dimere bzw. trimere Fettsäuren. Bei der Herstellung der Polyesterpolyole können selbstverständlich beliebige Gemische der beispielhaft genannten mehrwertigen Alkohole oder beliebige Gemische der beispielhaft genannten Säuren bzw. Säureanhydride eingesetzt werden.
20

Die Herstellung der Polyesterpolyole erfolgt nach bekannten Methoden, wie z.B. in Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Band XIV/2, G. Thieme-Verlag, 1963, Seiten 1 bis 47 beschrieben sind. Die gegebenenfalls erforderliche hydrophile
25 Modifizierung dieser Polyhydroxylverbindungen erfolgt nach an sich bekannten Methoden, wie sie beispielsweise in EP-A 0 157 291 oder EP-A 0 427 028 offenbart sind.

30 Es können auch Gemische dieser Polyole oder aber andere Kombinationen, Polyacrylat- und/oder Polyurethan-modifizierte Polyester eingesetzt werden.

Als Polyolkomponente (b) kommen in den erfindungsgemäßen Einkomponenten-Systemen auch 2- bis 6-wertige Alkohole und/oder deren Gemische in Betracht, die keine Ester-Gruppen aufweisen. Typische Beispiele sind Ethandiol-1,2, Propandiol-1,2 und 1,3, Butandiol-1,4, -1,2 oder -2,3, Hexandiol-1,6, 1,4-Dihydroxycyclohexan, 5 Glycerin, Trimethylolethan, Trimethylolpropan, Pentaerythrit und Sorbit. Selbstverständlich können auch Alkohole mit ionischen oder in ionische Gruppen überführbare Gruppen eingesetzt werden. Bevorzugt sind beispielsweise 1,4- oder 1,3-Butandiol, 1,6-Hexandiol und/oder Trimethylolpropan.

10 Bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Einkomponenten-Einbrennsysteme können als Komponente (b) auch Aminogruppen enthaltende Verbindungen wie Ethanolamin und dessen Derivate eingesetzt werden. Auch Diamine wie Hexamethyldiamin, Ethylendiamin, Isophorondiamin oder Hydrazin und/oder seine Derivate können eingesetzt werden.

15 Das Verhältnis der gegenüber den blockierten Isocyanaten reaktiven Gruppen zu den blockierten Isocyanaten kann in einem weiten Bereich variiert werden und wird im Regelfall 0,5:1 bis 2:1 betragen. Bevorzugt wird in einem Verhältnis von 1:1 bzw. 1,5:1 gearbeitet.

20 Die erfindungsgemäßen Einkomponenten Einbrennlacke enthalten zur Beschleunigung der Vernetzungsreaktion als Katalysatoren (c) organische und/oder anorganische Vanadiumverbindungen.

25 Als Vanadiumverbindungen kommen alle bekannten Verbindungen des Vanadiums in Frage, in denen dieses eine Oxidationsstufe größer gleich + 4 hat. Sie können sowohl löslich als auch partiell löslich oder aber unlöslich in dem zu katalysierenden Einkomponenten-Einbrennsystem sein. Sie können organischer oder aber anorganischer Natur sein; man kann auch Gemische verschiedener Vanadiumverbindungen einsetzen, ebenso Gemische der Vanadiumverbindungen mit anderen Katalysatoren 30 wie Aminen und/oder Zinn- oder Wismutverbindungen.

Beispiele für bevorzugte Vanadiumverbindungen sind Ammonium-, Lithium-, Natrium-, Kaliumvanadat, Lithium-, Natrium-, Kaliumorthovanadat, Magnesiumvanadat, Calciumvanadat, Vanadyl-(IV)-acetylacetonat ($\text{VO}(\text{C}_5\text{H}_7\text{O}_5)_2$), Vanadyl-bis-
5 tetramethylheptadionat $\text{VO}(\text{TMHD})_2$, Vanadiumsäure.

Bevorzugt im Sinne der Erfindung sind Verbindungen des Vanadiums in der Oxidationsstufe + 4 und + 5. Bevorzugt sind somit Derivate der Vanadiumsäure bzw. der Orthovanadiumsäure. Vanadiumverbindungen, speziell Orthovanadate können in
10 Abhängigkeit vom pH-Wert der Lösung mit sich Kondensationsreaktionen durchführen, ohne eine Wechsel der Oxidationszahl des Vanadiums zu erfahren. Der Einsatz dieser Polyvanadianionen ist ebenfalls erfindungsgemäß. Ebenso können Orthovanadate mit sehr unterschiedlichen Mengen Kristallwasser anfallen, ohne dass dies die Wirksamkeit als Katalysatoren beeinträchtigen würde. Besonders bevorzugt
15 sind Lithiumvanadat Li_3VO_4 , Natriumvanadat Na_3VO_4 , und Kaliumvanadat K_3VO_4 bzw. Lithiummetavanadat LiVO_3 , Natriummetavanadat NaVO_3 und Kaliummetavanadat KVO_3 .

Außer den oben genannten Verbindungen kann es sich dabei um Komplexe mit Al-
20 koholen, Phenolen, Zuckern, organischen Säuren, (Poly)ethern usw. handeln. Besonders bevorzugt sind Lithium- und Natriumvanadat.

Die Vanadiumverbindungen werden in Mengen von 0,01 bis 5 Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 2 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,2 bis 1 Gew.-%, bezogen auf die Summe
25 der Komponenten (a), (b) und (e), zugegeben. Die Zugabe kann zu beliebiger Komponente (a), (b), (d) oder (e) oder deren Gemischen erfolgen und zwar sowohl während der Herstellung als nachträglich zu der jeweiligen Komponente oder zum fertigen Lack. Bevorzugt ist die Zugabe während der Herstellung entweder der Komponente (a) oder (b) oder deren Gemische. In wässrigen Systemen erfolgt die Zugabe
30 der erfindungsgemäßen Vanadiumverbindungen zu den jeweiligen Komponenten besonders bevorzugt vor der Zugabe des Dispergierwassers. Die erfindungsgemäßen

Vanadiumverbindungen können als feingemahlener Feststoff, als Suspension in beliebigen Flüssigkeiten oder als Lösung zugegeben werden.

Die erfindungsgemäßen Einkomponenten Einbrennsysteme enthalten als Lösungsmittel (d) Wasser und/oder organische Lösemittel oder deren Gemische.

Als organische Lösungsmittel können alle bekannten Lösemittel verwendet werden. Bevorzugt sind die in der Lackindustrie verwendeten Lösemittel wie Xylol, Butylacetat, Ethylacetat, Butylglykolacetat, Methoxypropylacetat, Kohlenwasserstoffe wie Solvesso® (Exxon Mobile Chemicals) 100, N-Methylpyrrolidon.

Außer den blockierten Polyisocyanaten (a) und Polyolen (b) können den Formulierungen üblichen Zusatzstoffe und andere Hilfsmittel (e) (z.B. Pigmente, Füllstoffe, Verlaufsmittel, Entschäumer, Katalysatoren) und gegebenenfalls auch weitere von (c) verschiedene Katalysatoren zugesetzt werden.

Die Herstellung der Lacke, Farben und anderen Formulierungen aus den erfindungsgemäßen Einkomponenten-Einbrennsystemen erfolgt nach an sich bekannten Methoden. Unabhängig von der gewählten Herstellmethode enthalten die erfindungsgemäßen Einkomponenten Einbrennsysteme die vorstehend beschriebenen Einzelkomponenten (a) bis (e), wobei die Mengen von (a) + (b) von 20 bis 89,9 Gew.-Teile, (c) von 0,01 bis 5 Gew.-Teile, die Menge an (d) von 10 bis 75 Gew.-Teile und an (e) 0 bis 10 Gewichtsteile betragen, mit der Maßgabe, dass die Summe der Gewichtsteile der Einzelkomponenten (a) bis (e) 100 beträgt.

Bevorzugt enthalten die erfindungsgemäßen Einkomponenten-Einbrennsysteme die vorstehend beschriebenen Einzelkomponenten (a) bis (e) mit der Maßgabe, dass sich zusammen eine Summe von 100 Gew.-Teilen ergibt, wobei die Mengen von (a) + (b) 30 bis 69,9 Gew.-Teile, (c) von 0,01 bis 2 Gew.-Teile, die Menge an (d) von 30 bis 70 Gew.-Teile und (e) von 0 bis 8 Gewichtsteile betragen.

Die erfindungsgemäßen Einkomponenten-Einbrennsysteme werden zur Herstellung von Einbrennlacken, z.B. für die Industrielackierung und bei der Automobilerstlackierung verwendet. Diese Einbrennlacke können z.B. Grundierungen, Füller sowie Decklacke sein. Die Einbrennlacke können Pigmente enthalten oder reine Decklacke sein. Hierzu können die erfindungsgemäßen Überzugsmittel durch Rakeln, Tauchen, Spritzauftrag wie Druckluft- oder Airless-Spritzen, sowie durch elektrostatischen Auftrag, beispielsweise Hochrotationsglockenauftrag, aufgetragen werden. Die Trockenfilm-Schichtdicke kann beispielsweise bei 10-120 µm liegen. Das Aushärten der getrockneten Filme erfolgt durch Einbrennen in Temperaturbereichen von 90-160°C, bevorzugt 110-140°C, besonders bevorzugt bei 120-130°C.

Die mit aus Zubereitungen auf Basis der erfindungsgemäßen Einkomponenten-Einbrennsysteme erhältlichen Beschichtungen beschichteten Substrate sind ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

Die nachfolgenden Beispiele erläutern die Erfindung näher.

Beispiele

In den folgenden Beispielen beziehen sich alle Prozentangaben auf das Gewicht.

Herstellung des Selbstvernetzers für Beispiele 1-4

5

Zu 789,8 g (3,71 Val NCO) eines aliphatischen Polyisocyanats (HDI-Trimerisat, Desmodur[®] N 3300, Bayer AG, D - Leverkusen) wurden 336,7 g N-Methylpyrrolidon zugegeben. Unter Rühren wurden 374,9 g (3,71 Val) Diisopropylamin innerhalb von 60 Minuten so zugegeben, dass die Temperatur 70°C nicht überstieg. Es wurde 10 60 Minuten bei 70°C nachgerührt; danach waren IR-spektroskopisch keine Isocyanatgruppen mehr nachweisbar. Bei 70°C wurden 2311 g (5,29 Val Hydroxylgruppen) eines Polyesterpolyacrylats aus einem Polyesterpolyol aus 1,6-Hexandiol, Trimethylolpropan, Erdnussölfettsäure, Maleinsäureanhydrid und Phthalsäureanhydrid und einer OH-Zahl von 136, gepfropft mit einem Gemisch aus Butylacrylat, 15 Methylmethacrylat und Hydroxypropylmethacrylat sowie Acrylsäure, zugegeben und 20 Minuten gerührt. Dann wurden 115,5 g (1,296 Val) Dimethylethanolamin zugegeben und 10 Minuten nachgerührt.

20

Zu je 614 g dieses Reaktionsgemisches wurden bei 70°C die in Tabelle 6 angegebenen Mengen fein pulverisiertes Natriumorthovanadat zugegeben und 30 Minuten nachgerührt. Danach wurden jeweils 581 g 70°C warmes entionisiertes Wasser unter starkem Rühren zugegeben, 60 Minuten nachgerührt und unter Rühren abkühlen gelassen. Die erhaltenen Dispersionen besaßen einen Feststoffgehalt von 45 % und weitere nachfolgende Eigenschaften:

25

Man sieht, dass durch die Verwendung der Vanadiumkatalysatoren eine bessere Chemikalienbeständigkeit herbeigeführt werden kann. Auch die Pendelhärte nimmt zu. Die Absenkung der Vernetzungstemperatur beträgt ca. 20°C.

30

Beispiele 1 bis 4:

(PES/PAC/N 3300 blockiert mit DIPA)	Ohne Katalysator	0,75 % Natriumstannat	0,75 % Natrium ortho vanadat	+ 0,75 % Natriumtellurit
Az (DIN -Cup 4)				
0-Wert	52s	61s	65s	62s
n. 4 Wo. 40°C		66	85s	67s
PH-Wert				
0-Wert	9,2	9,5	9,5	9,3
n. 4 Wo. 40°C		9,3	9,3	9,1
Klarlack: Bindemittel + Additol XW 395 (1,8%) + H₂O				
Az (DIN-Cup 4)				
0-Wert	32s	39s	38s	38s
n. 11d 40°C	27s	39s	42s	39s
Pendelhärte				
30' 120°C	24s	27s	83s	29s
30' 130°C	29s	34s	92s	35s
30' 140°C	67s	64s	126s	55s
Anlösbarkeit 1'				
30' 120°C	4444	4444	1144	4444
30' 130°C	3344	3344	0124	3344
30' 140°C	1144	1144	0014	1144
Klarlackprüfung nach 11d 40°C -Lagerung				
Pendelhärte				
30' 120°C	29s	31s	69s	32s
30' 130°C	32s	32s	88s	36s
30' 140°C	63s	70s	134s	55s
Anlösbarkeit 1'				
30' 120°C	4444	4444	1144	3344
30' 130°C	3344	3344	1144	3344
30' 140°C	1144	1144	0014	1144

Das Vergleichsbeispiel belegt die deutliche Zunahme der Pendelhärte und der Lösungsmittelbeständigkeit des Lacksystems nach der Härtung durch die Katalyse von Vanadatverbindungen.

Beispiele 5 bis 11:

Katalysator	ohne Kat.	0,4 % Natrium- meta- vanadat (in Dispersion)	0,4 % Natrium- meta- vanadat (in Schmelze)	0,4 % Vanadium- (IV) sulfat- oxid VOSO ₄	0,4 % Natrium- ortho- vanadat (in Schmelze)	0,4 % Lithium- ortho- vanadat (in Schmelze)
Lacksystem: Desmodur® VP LS 2253 + PES/PAC-Polyol						
Az (DIN -Cup 4) 0-Wert	143s	235s	189s	200s	270s	285s
pH-Wert 0-Wert	8,1	8,6	8,6	8,3	9,0	8,9
Klarlack: Binde- Additol® (1,8%) +						
 mittel + XW 395 H₂O						
Az (DIN-Cup 4) 0-Wert n. 7d 40°C	36s 20s	36s 21s	36s 21s	38s 22s	38s 27s	37s 28s
Pendelhärte sofort/n. 7d 40°C						
30' 80°C	klebt	klebt	klebt	Klebt	klebt	klebt
30' 90°C	klebt	14s/n. g.	13s/n. g.	6s/n. g.	8s/n. g.	10s/n. g.
30' 100°C	8s/8s	45s/45s	46s/43s	20s/27s	36s/36s	39s/57s
30' 110°C	11s/11s	76s/63s	78s/77s	36s/53s	53s/87s	78s/73s
30' 120°C	39s/34s	129s/132s	136s/141s	106s/105s	127s/146s	143s/139s
30' 130°C	43s/55s	153s/151s	148s/148s	144s/129s	146s/150s	160s/147s
Anlösbarkeit 1' sofort/n. 7d 40°C						
30' 80°C	-	-	-	-	-	-
30' 90°C	-	5555/-	5555/-	5555/-	5555/-	5555/-
30' 100°C	5555/5555	4444/4344	4444/4344	5555/4455	4455/4355	4445/4444
30' 110°C	5555/5555	2244/3244	2144/3244	4355/4355	2244/4355	2244/3144
30' 120°C	4344/4344	0044/0044	0044/0044	1144/1144	0044/0144	0044/0144
30' 130°C	4344/4244	0014/0044	0024/0044	0044/0144	0014/0044	0014/0124

- 5 Bei dem eingesetzten blockierten Polyisocyanat handelt es sich um ein Hexamethylendiisocyanat Trimer, das mit 3,5-Dimethylpyrazol blockiert wurde (Desmodur® VP LS 2253, Bayer AG). Als Polyol fand ein Polyesterpolyacrylats aus einem Polyesterpolyol aus 1,6-Hexandiol, Trimethylolpropan, Erdnussölfettsäure, Maleinsäureanhydrid und Phthalsäureanhydrid und einer OH-Zahl von 136, gepfropft mit einem
- 10 Gemisch aus Butylacrylat, Methylmethacrylat und Hydroxypropylmethacrylat sowie Acrylsäure, Verwendung.

Beispiele 12 bis 14:

Katalysator: Lacksystem: Desmodur® VP LS 2253/Z 4470//LS 2056 (Ureth. mod. Polyester-Polyol	Ohne Katalysator	0,4 % Natrium- meta vanadat (in Dispersion)	0,4 % Natrium- meta vanadat (in Schmelze)
pH-Wert 0-Wert	7,9	8,0	8,0
Klarlack:	Additol® XW 395 (1,8%) + H₂O		
Az (DIN-Cup 4) 0-Wert n. 7d 40°C	35s 20s	36s 19s	34s 17s
Pendelhärte sofort/n. 7d 40°C 30' 80°C 30' 90°C 30' 100°C 30' 110°C 30' 120°C 30' 130°C	Klebt Klebt 57s/62s 64s/81s 109s/106s 130s/133s	29s/n. g. 50s/n. g. 88s/113s 116s/134s 151s/167s 153s/165s	35s/n. g. 60s/n. g. 91s/113s 133s/146s 167s/174s 164s/172s
Anlösbarkeit 1' sofort/n. 7d 40°C 30' 80°C 30' 90°C 30' 100°C 30' 110°C 30' 120°C 30' 130°C	- - 5555/5555 5555/5555 5555/5555 3455/5455	5555/- 5555/- 5555/5555 3455/3455 1244/1244 1244/1244	5555/- 5555/- 5555/5555 3355/3455 2244/2244 1244/1144

Bei dem eingesetzten blockierten Polyisocyanat handelt es sich um ein Hexamethylendiisocyanat Trimer, das mit 3,5-Dimethylpyrazol blockiert wurde (Desmodur® VP LS 2253, Bayer AG), zu dem anteilig das Isophoron-diisocyanat (IPDI) Z4470, Bayer AG, Leverkusen, hinzugefügt wurde (durch Vorreaktion mit dem nachfolgend beschriebenen PES-PUR-Polyol. Als Polyol findet hierbei ein sogenanntes PES-PUR Polyol Verwendung (Bayhydrol VP LS 2056, Bayer AG, Leverkusen, OH Gehalt 1,7 Gew.-%), bestehend aus Neopentylglykol, Propylenglykol, Trimethylolpropan, Adipinsäure, Isophthalsäure, Dimethylolpropionsäure, Hexamethylendiisocyanat, N-Methylpyrrolidon, Dimethylethanolamin, sowie Wasser Verwendung. Der Festkörpergehalt beträgt 47 %.

Bei den Beispielen 6 bis 15 zeigt sich, dass die Einbrenntemperaturen der wässrigen 1K-Systeme in Gegenwart der Vanadiumkatalysatoren um ca. 20°C abgesenkt werden kann.

Patentansprüche

1. Einkomponenten-Einbrennsysteme auf Polyurethanbasis, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine oder mehrere organische und/oder anorganische Verbindungen des Vanadiums enthalten, in welchen das Vanadium eine Oxidationsstufe von mindestens + 4 hat.
2. Systeme gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Verbindungen des Vanadiums um Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Ammonium-, Lithium-, Natrium-, Kaliumvanadat, Lithium-, Natrium-, Kaliumorthovanadat, Magnesiumvanadat, Calciumvanadat, Vanadyl-(IV)-acetylacetonat ($\text{VO}(\text{C}_5\text{H}_7\text{O}_5)_2$), Vanadyl-bis-tetramethylheptadionat $\text{VO}(\text{TMHD})_2$ und Vanadiumsäure handelt.
3. Systeme gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Verbindungen des Vanadiums um Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Lithiumvanadat Li_3VO_4 , Natriumvanadat Na_3VO_4 , Kaliumvanadat K_3VO_4 , Lithiummetavanadat LiVO_3 , Natriummetavanadat NaVO_3 und Kaliummetavanadat KVO_3 handelt.
4. Systeme gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Verbindungen des Vanadiums um Lithium- oder Natriumvanadat handelt.
5. Systeme gemäß Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie
 - (a) blockierte Polyisocyanate
 - (b) Polymere mit gegenüber Polyisocyanaten reaktiven Gruppen
 - (c) eine oder mehrere organische und/oder anorganische Verbindungen des Vanadiums enthalten, in welchen das Vanadium eine Oxidationsstufe von mindestens + 4 hat.
 - (d) Wasser und/oder organische Lösemittel oder Lösemittelgemische und
 - (e) gegebenenfalls weitere Zusatzstoffe und Hilfsmittel

enthalten, wobei die Mengen an (a) + (b) 20 bis 89,9 Gew.-Teile, (c) 0,01 bis 5 Gew.-Teile, (d) 10 bis 70 Gew.-Teile und (e) 0 bis 10 Gew.-Teile betragen und die Summe der Gew.-Teile der Komponenten (a) bis (e) 100 beträgt.

5

6. Systeme gemäß Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass als blockierte Polyisocyanate (a) aliphatische Isocyanate verwendet werden.

7. Systeme gemäß Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass als blockierte Polyisocyanate (a) aromatische Isocyanate verwendet werden.

10

8. Systeme gemäß Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass als blockierte Polyisocyanate (a) solche auf Basis von Hexamethylendiisocyanat, Isophorondiisocyanat, 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethan, deren Derivaten und/oder Gemischen eingesetzt werden.

15

9. Systeme gemäß Ansprüchen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Polyisocyanate (a) hydrophiliert sind.

20

10. Systeme gemäß Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass als Vandadiumverbindung (c) Salze der Vanadiumsäure oder Kondensationsprodukte davon eingesetzt werden.

25

11. Systeme gemäß Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass als Vandadiumverbindung (c) Lithium-, Natrium- und Kaliumortho- und metavanadat eingesetzt werden.

30

12. Verfahren zur Herstellung der Systeme gemäß Ansprüchen 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente (c) in die Komponenten (a) und/oder (b) vor deren Dispergierung oder Auflösung in Komponente (d) eingebracht wird.

- 5 13. Verfahren zur Herstellung der Systeme gemäß Ansprüchen 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente (c) in die Komponente (d) vor der Dispergierung oder Auflösung der Komponente (a) und/oder (b) in derselben eingebracht wird.
- 10 14. Verfahren zur Herstellung der wässriger oder wasserdispergierbarer Systeme gemäß Ansprüchen 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente (c) zu einer oder mehreren der Komponenten (a), (b), (d) und/oder (e) vor der Zugabe des Dispergierwassers zugegeben wird.
- 15 15. Verwendung der Systeme gemäß Ansprüchen 1 bis 11 zur Herstellung von Lacken, Farben und Klebstoffen.
- 15 16. Substrate beschichtet mit aus Systeme gemäß Ansprüchen 1 bis 8 erhältlichen Überzügen.

Polyurethan-Beschichtungssysteme

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Einkomponenten-Polyurethan-Systeme, deren Herstellung und Verwendung zur Herstellung von Lacken, Farben und Klebstoffen.